

CICLO DI APPLICAZIONE AFONTERMO, THERMOPITTURA

AFONTERMO USO INTERNO

Il prodotto deve essere applicato su supporto completamente asciutto ed esente da problematiche di umidità ascendente.

Aprire la confezione, mantecare il prodotto con frusta edile aggiungendo al massimo un bicchiere d'acqua. Previa lavatura di eventuale muffa presente nella parete e ad asciugatura del supporto:

1) Applicare con spatola americana di acciaio uniformando il prodotto già steso con spatola americana di plastica: **AfonTermo tipo A 1-2** da interno (resa indicativa: 7 m²/conf.).

2) Dopo circa 48 ore, e comunque a muro asciutto, mantecare il prodotto ed applicare con spatola americana: **AfonTermo di finitura** (resa indicativa: 9 m²/conf.), disponibile nelle seguenti tipologie:

AfonTermo B liscio. Prima dell'uso, aggiungere un flacone di **Induritore Afon Casa** e mantecare il prodotto. Questa è l'unica tipologia di AfonTermo non spugnabile. Attendere l'asciugatura e carteggiare con cura la parete trattata, che a superficie asciutta avrà color bianco panna, stile gesso.

AfonTermo B 0,25-0,5. Applicare con spatola americana di acciaio, uniformando, eventualmente, la superficie trattata, con spatola americana di plastica. Ad applicazione avvenuta, la parete asciutta avrà colore bianco panna stile sabbia fine, tipo intonaco civile.

AfonTermo B 0,5-1. Applicare con spatola americana di acciaio; si può uniformare il prodotto già steso con spatola americana di plastica. Ad applicazione avvenuta, la parete asciutta avrà color bianco panna stile sabbia, tipo intonaco civile con granulometria più spessa.

3) Dopo circa 48 ore, a muro asciutto, si può applicare a pennello o a rullo la **Thermopittura da interni** (resa indicativa 50 m² a confezione). Il prodotto è diluibile con acqua fino al 10% per confezione di 14 lt).

Si specifica che dopo avere applicato **AfonTermo B** tipo intonaco civile o **AfonTermo B 0,5-1**, la parete dall'aspetto bianco panna sabbaiato, può essere lasciata in questo modo senza necessità di essere pitturata. Non è quindi indispensabile l'acquisto della Thermopittura in questo caso. Se invece si desidera pitturare la parete trattata, occorre utilizzare esclusivamente la nostra **Thermopittura** per non penalizzare la particolare funzionalità del prodotto.

AFONTERMO USO ESTERNO

Il prodotto deve essere applicato su supporto completamente asciutto ed esente da problematiche di umidità ascendente:

Prima dell'uso di **AfonTermo corazzato tipo A 1-2 da esterno** (resa: 7 m²/conf.), occorre aggiungere per ogni confezione 1 flacone di **Catalizzatore Afon Casa** e mantecare con frusta edile. Applicare quindi una prima mano con spatola americana di acciaio. Il prodotto può essere poi uniformato con spatola americana di plastica.

Dopo circa 48 ore, a muro asciutto, applicare la seconda mano di **AfonTermo corazzato tipo B 0,5-1 da esterno** (resa: 9 m²/conf), o, in alternativa, di **AfonTermo corazzato tipo A 1-2 da esterno** aggiungendo per ogni confezione 1 flacone di **Catalizzatore Afon Casa**.

Dopo circa 48 ore, a muro asciutto applicare a pennello o a rullo la **Thermopittura Acrilsilossanica per esterno** (resa indicativa 50 m² circa a confezione). Il prodotto è diluibile con acqua dal 15 al 20% per confezione di 14 lt.

